

FIBRANhydro

SEISMIC T-1,8sk/sk

FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO Membrana de impermeabilização betuminosa auto-adesiva dupla face para unir camadas de **FIBRANxps** no sistema de “almofada” sísmica.

APLICAÇÃO

- A película protectora de silicone deve ser removida gradualmente, antes de instalar a próxima camada.
- Para garantir uma boa aderência da membrana adesiva, a temperatura na fase de instalação (temperatura do ar e superfície) deve ser de pelo menos 10°C. Caso contrário a membrana deve ser aquecida pelo ar quente.
- No caso de aplicação de camada única, conecte cuidadosamente todas as sobreposições com ar quente ou chama e ferramentas apropriadas.
- No caso de instalação de duas camadas, a segunda camada da membrana é colocada em paralelo com a primeira camada. Os computadores não devem ser executados no mesmo local.
- Use uma âncora plana ou ancoragens no tecto se for necessária uma membrana mecânica.

Defeitos identificados	EN 1850-1	-	Sem defeitos
Espessura	EN 1849-1	mm	1,8
Massa por unidade de área	EN 1849-1	kg/m ²	1,9 [± 10 %]
Largura / comprimento	EN 1849-1	m	1 x 15
Esquadria	EN 1849-1	mm	< 20 / 10 m
Estanquidade (Tip T)	EN 1928 método B	kPa	≥ 60
Reacção ao Fogo	EN 13501-1 EN ISO 11925-2	-	E
A resistência ao cisalhamento da junta (longitudinal / transversal)	EN 12317-1	N/50 mm	NPD
Permeabilidade (difusão de vapor de água - valor sd)	EN 1931 método A	m	150 [± 20 %]
Propriedades elásticas Força de tensão máxima (longitudinal/transversal) Alongamento para rasgar(longitudinalmente/transversalmente)	EN 12311-1 EN 12311-1	N/50 mm %	≥ 600 / ≥ 400 ≥ 35 / ≥ 35
Resistência ao choque	EN 12691 A+B	mm	NPD
Resistência a cargas estáticas	EN 12730 A+B	kg	NPD
Resistência ao rasgo (longitudinal/transversal)	EN 12730 A+B	N/50 mm	≥ 200 / ≥ 200
A partir de baixa temperatura	EN 1109	°C	-30
Comportamento após envelhecimento artificial EN 13969 Estanqueidade (EN1928 método B) Tipo T EN 13970 Mudança na permeabilidade ao vapor	EN 1296	kPa %	NPD NPD
Resistência a produtos químicos EN 13969 Estanqueidade (EN1928-Método B) Tipo T EN 13970 Mudança na permeabilidade ao vapor	EN 1847	kPa %	NPD NPD
Pegajoso	ÖNORM B 3648	N/30 mm	≥ 20
Armadura	Tecido Sintético		
Material	Betume elastomérico autoadesivo		
Proteção de superfície acima e abaixo	Película ou folha de silicone removível		

NPD: nenhum valor típico

Os dados acima são valores típicos baseados em controlo estatístico de qualidade. As regras, normas, regulamentos legais e directrizes devem ser devidamente levados em conta na aplicação desta membrana. Portanto, os valores não são vinculativos. Instruções de armazenamento: O papel da impermeabilização é armazenado em posição vertical, protegido de influências externas extremas, como calor, frio, umidade, etc.

GEP-10-FT-040 | Revisão : 01.08.2018

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, POR FAVOR CONTACTE:

IberFibran, Poliestireno Extrudido S.A. | Avenida 16 de Maio - ZI Ovar | 3880-102 OVAR | PORTUGAL
Tel.: +351 256 579 670 | Fax: +351 256 579 674 | e-mail : iberfibran@iberfibran.pt
Apoio Técnico: satecnico@iberfibran.pt

www.fibran.com.pt | www.fibran.com